

FICHA TÉCNICA GEOTEXTIL POLIPROPILENO (PP) 400

El Geotextil Geo Technology 400, es un geotextil no tejido con fibras de Polipropileno, las cuales forman un arreglo estable, cuyas fibras retiene siempre su posición relativa. El geotextil 400 es inerte a la degradación biológica y con estabilidad dimensional, resistente a los ácidos y álkalís encontrados de manera natural

PROPIEDADES MECANICAS	METODO DE PRUEBA	UNIDAD	VALORES MINIMOS PROMEDIO POR ROLLO
Resistencia Tensión Grab	ASTM D 4632	N	1450.8
Elongación a la Tensión Grab	ASTM D 4632	%	60
Resistencia al Desgarre	ASTM D 4533	N	651
Resistencia a rayos ultravioleta UV.	ASTM D 4355	% de resistencia retenida	55

PROPIEDADES FISICAS	METODO	UNIDAD	VALORES TIPICOS
Masa/Unidad de Area	ASTM D 5261	g/m ²	400 +- 10 %
Dimensiones del rollo	-	m	4.0 x 50
Area del rollo	-	m ²	200
Espesor de material	-	mm	3.1
Peso estimado del rollo	-	Kg (lb)	80 (176)